

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА БЕЛАЯ С РТФЕ

KR-942-1



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2017.

Описание продукта

Литиевая смазка белая с РТФЕ предназначена для смазывания разных деталей механизмов автомобилей, работающих при температуре от -40°C до $+120^{\circ}\text{C}$. Продукт представляет собой смесь минерального масла нефтяного, функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Свойства

- Обеспечивает долговременное смазывание
- Входящий в состав политетрафторэтилен (PTFE) снижает коэффициент трения, заширляет температурный диапазон и интервал между сервисным обслуживанием
- Обладает отличными водоотталкивающими свойствами
- Устраняет неприятный скрип и скрежет дверных петель
- Снижает вероятность заклинивания тросов, гриздов, замков
- Защищает клеммы аккумулятора от окисления
- Обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью
- Не густеет на морозе, не стекает в жарких погодных условиях
- Надежно защищает металлические поверхности от коррозии

Область применения

Для ухода за автомобилем, для смазывания резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых, червячных и иных передач. Индустриальных механизмов и другой техники.

Указания по применению

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже $+10^{\circ}\text{C}$. Перед использованием хорошенько встряхнуть баллон. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений. С расстояния 10-20 см тонким слоем распылить средство на обрабатываемые узлы и механизмы.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Температурный режим перевозки: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Упаковка

KR-942-1: аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофросеробе.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C ! Не заспывать вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и **не давать детям!** Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо вентилируемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	однородная масса белого цвета
Основа	минеральное масло
Загуститель	12-гидроксистеарат лития
Плотность при 20°C , г/см ³	0,76-0,77
Термостойкость, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до $+120$
Температура затвердевания $^{\circ}\text{C}$, не менее	105
Чувствительность к заморозанию	нет
Запах	углеводородный растворитель

Уровень пожарной опасности по ЕПБ 256-99	3
Уровень пожарной опасности по НГБ 256-99	1



Артикул:
KR-942-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Подписанная информация является частью системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Использование газодисперсной смазки. Если в описании, все данные описаны в одном документе, прилагаемом к ЗС - Смазка Литиевая - в России дистрибутор. Это означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Земледелец и ограничение ответственности. Данные в этом ТУ являются только информацией и не являются гарантией. Мы не несем ответственности за применение нашей продукции, а также за результаты применения и его результаты, если условия применения и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предпринимательские испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением специально оговоренных случаев, а также по соображениям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, и общей ответственности в отношении информации, содержащейся в ТТУ или в любых других документах, касающихся или относящихся к данному продукту, несутся.