

ТЕРМОКЛЮЧ С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ

KR-940-3



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Термоключ представляет собой высокоэффективное средство для оттаивания заржавевших резьбовых соединений. Продукт представляет собой смесь растворителей, минерального масла, функциональных добавок, углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для оттаивания заржавевших и заклинивших резьбовых соединений, замков, петель, вентилялей.

Свойства.

Разрушает слои продуктов коррозии за счет усадочной деформации при резком кратковременном понижении температуры обрабатываемых деталей и узлов (до -30°C). Благодаря образуемому парам и трещинам ржавчина моментально пропитывается минеральным маслом, содержащемся в составе. Быстро проникая в труднодоступные места и зазоры, существенно облегчает разборку любых элементов крепежа. Предотвращает коррозию. Не содержит силиконов. Безопасен для металла, пластика, резины, ЛКМ. Аэрозольный баллон снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном, и удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения.

Указания по применению.

По возможности удалить грязь и рыхлую ржавчину. Хорошо встряхнуть баллон. Распылить состав небольшими порциями на обрабатываемую деталь, используя прилагаемую удлинительную трубочку, с интервалами 10-15 секунд, чтобы состав успевал испаряться. Общая продолжительность обработки составляет 3-6 минут. Скорость воздействия и количество средства, необходимое для заморозки, зависят от размера обрабатываемых деталей, площади поверхности, теплопроводности материала.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от -5°C до $+25^{\circ}\text{C}$. Температурный режим транспортирования: от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Содержимое под давлением! Предостеречь от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C ! Не засыпать вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давить деталями! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не закрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Артикулы и цвета:
KR-940-3

Технические данные продукта.

Внешний вид,	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	комбинация растворителей, минеральное масло
Плотность при 20°C , г/см ³	0,66-0,68
Чувствительность к замораживанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по ЕПБ 239-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Публикуя информацию, я подтверждаю, что являюсь владельцем количества продукции (ООО «РПК»), являющегося (Я) или (мы).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России или другим странам. Это означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛСТ, ТИ предоставлены исключительно в информационных целях на основе наших знаний и опыта использования продукции, имеют его производственный. Они не являются гарантией качества применения продукта в различных условиях, и при необходимости их необходимо адаптировать к конкретным условиям. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За неиспользование, применение и хранение в условиях, отличных от наших, мы не несем ответственности. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За неиспользование, применение и хранение в условиях, отличных от наших, мы не несем ответственности. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За неиспользование, применение и хранение в условиях, отличных от наших, мы не несем ответственности.