



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1353

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru

Дата выдачи сертификата: 25.11.2025г

Грузополучатель: ОКТАЙС-ТЕХНИКА г Москва

Договор/контракт № МЭЗ-003/2017 от 07.12.2017 Расходная накладная № 1772/25.11.25
а/м Донгфенг М743ЕО 774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 ЛЮКС 5,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	128-25	2080	2пал/320пач
электроды	МР-3 ОПТИМА 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-069-16302447-2025	Э46	2246-70	Св-08А	831-25	4200	4пал/840пач
электроды	МР-3 ОПТИМА 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-069-16302447-2025	Э46	2246-70	Св-08А	807-25 808-25	7280 3120	7пал/1120пач 3пал/480пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,5 мм (1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	790-25	1000	1пал/100кор
электроды	МР-3 ЛЮКС 4,0 мм (1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	787-25	300	сб.пал1/30кор
электроды	ОЗС-12 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	784-25	360	сб.пал1/60пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
128-25	17.02.25	566	24	137	-	0,06	0,41	0,22	0,003	0,017
831-25	22.11.25	564	27	122	-	0,07	0,42	0,27	0,002	0,020
807-25	15.11.25	564	27	122	-	0,07	0,36	0,18	0,007	0,010
808-25	15.11.25	564	27	122	-	0,06	0,41	0,21	0,005	0,014
808-25	16.11.25	564	27	122	выд	0,06	0,43	0,25	0,003	0,015
790-25	10.11.25	532	-	-	-	0,07	0,44	0,25	0,004	0,014
787-25	08.11.25	532	24	117	-	0,06	0,41	0,21	0,003	0,020
784-25	08.11.25	578	26	101	-	0,06	0,41	0,21	0,003	0,020

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК

Ю.А.Ефимова

