

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1263

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата: 06.09.2024

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: ОКТАЙС-ТЕХНИКА грузополучатель Москва

Договор/контракт № МЭЗ-003/2017 от 07.12.2017 Расходная накладная № 1790/06.09.2024

а/м Фотон У543ВО/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	712-24	700	сб.пал/140пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	621-24 565-24 565-24 562-24	1050 1050 115 935	1пал/210пач 1пал/210пач сб.пал/23пач сб.пал/187пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	639-24 635-24 639-24 570-24 635-24	156 884 1040 4160 3120	сб.пал/24пач сб.пал/136пач 1пал/160пач 4пал/640пач 3пал/480пач
электроды	ОЗС-12 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	350-24 674-24 567-24	50 155 845	сб.пал/10пач сб.пал/31пач сб.пал/169пач
электроды	ОЗС-12 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	675-24	960	1пал/160пач
электроды	УЛЬТРА 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	556-24 680-24 680-24	730-24 320-24 1050	сб.пал/146пач сб.пал/64пач 1пал/210пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	661-24 671-24 671-24	264 696 960	сб.пал/44пач сб.пал/116пач 1пал/160пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
712-24	01.09.24	523	24	106	-	0,06	0,37	0,23	0,016	0,029
562-24	12.07.24	531	22	104	-	0,09	0,43	0,24	0,008	0,014
565-24	13.07.24	531	22	104	-	0,07	0,38	0,23	0,006	0,022
621-24	30.07.24	517	24	101	-	0,06	0,44	0,21	0,002	0,010
635-24	03.08.24	517	24	101	-	0,06	0,49	0,29	0,002	0,016
570-24	14.07.24	531	22	104	-	0,07	0,41	0,23	0,008	0,016
635-24	03.08.24	517	24	101	-	0,06	0,49	0,29	0,002	0,016
639-24	04.08.24	517	24	101	-	0,06	0,39	0,24	0,005	0,011
350-24	11.05.24	542	28	112	-	0,07	0,46	0,25	0,005	0,013
567-24	14.07.24	522	24	100	-	0,06	0,44	0,23	0,009	0,018
674-24	18.08.24	557	23	99	-	0,07	0,53	0,26	0,002	0,022
675-24	19.08.24	557	23	99	-	0,07	0,53	0,26	0,002	0,015
556-24	10.07.24	549	24	104	-	0,09	0,44	0,24	0,004	0,013
680-24	20.08.24	590	23	103	-	0,07	0,44	0,23	0,008	0,018
661-24	13.08.24	584	25	223	-	0,06	0,98	0,40	0,005	0,011
671-24	17.08.24	584	25	223	-	0,05	0,94	0,38	0,003	0,0

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова

