



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 843

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru

Дата выдачи сертификата: 11.07.2025г

Грузополучатель: ОКТАЙС-ТЕХНИКА г Москва

Договор/контракт № МЭЗ-003/2017 от 07.12.2017 Расходная накладная № 1059/11.07.25
а/м VOLVO (K259EY774), Прицеп EY494350

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 10052-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МЭЗЦЛ-11 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75 ТУ 25.93.15-004-16302447-2018	Э-08Х20Н9Г2Б	2246-70	Св-04Х19Н9	3153-25 3139-25 3188-25	4,5 27 13,5	сб.пал1/1пач сб.пал1/6пач сб.пал1/3пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Содержание ферритной фазы, %	МКК, по методу АМУ	Химический состав наплавленного металла, %							
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Nb
3139-25	26.04.25	708	38	99	-	2,1	стоек	0,05	1,02	1,01	0,009	0,029	18,57	8,84	1,06
3153-25	19.05.25	688	32	103	-	2,4	стоек	0,05	1,01	1,19	0,006	0,029	18,00	9,46	1,00
3188-25	13.06.25	681	33	104	-	2,9	стоек	0,05	1,04	1,17	0,007	0,030	18,30	9,50	0,95

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова

