

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 381

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приемная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru

Дата выдачи сертификата: 13.04.2026г
Грузополучатель: ОКТАЙС-ТЕХНИКА г Москва
Подольск, Бронницкая, 14

Договор/контракт № МЭЗ-003/2017 от 07.12.2017 Расходная накладная № 548/13.04.26 а/м Донгфенг Е480BE/550

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 ОПТИМА 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-069-16302447-2025	Э46	2246-70	Св-08А	253-26	9360	9пал/1440пач
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	224-26 223-26 223-26	400 650 1050	сб.пал/80пач сб.пал/130пач 1пал/210пач
электроды	МР-3 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	247-26	1040	1пал/160пач
электроды	ОЗС-12 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	177-26	1050	1пал/210пач
электроды	УЛЬТРА 3,0 мм (2,5кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	56-26 129-26	50 1000	сб.пал2/20пач 1пал/400пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,0 мм (1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	187-26 226-26	140 60	сб.пал2/14пач сб.пал2/6пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм (2,5кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	55-26	300	сб.пал2/120пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 4,0 мм (2,5кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	73-26	200	сб.пал1/80пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_s %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
253-26	09.04.26	542	29	116	-	0,08	0,43	0,23	0,004	0,016
223-26	30.03.26	541	26	114	-	0,09	0,41	0,30	0,006	0,022
224-26	30.03.26	541	26	114	-	0,09	0,38	0,23	0,005	0,019
247-26	07.04.26	541	26	114	-	0,08	0,41	0,27	0,004	0,020
177-26	10.03.26	549	28	117	-	0,11	0,45	0,24	0,005	0,017
56-26	25.01.26	594	30	115	-	0,06	0,51	0,30	0,007	0,013
129-26	20.02.26	589	29	112	-	0,08	0,37	0,24	0,007	0,013
187-26	14.03.26	547	-	-	выд	0,07	0,38	0,24	0,006	0,015
226-26	01.04.26	567	-	-	выд	0,07	0,39	0,25	0,007	0,014
55-26	24.01.26	561	24	117	-	0,07	0,44	0,25	0,006	0,010
73-26	31.01.26	561	24	117	-	0,07	0,35	0,18	0,005	0,016

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова
(подпись)

